

PRIMOL PLUS

Huile d'imprégnation en profondeur

- ✓ Non filmogène
- ✓ Pénètre dans le bois en profondeur
- ✓ Excellent remplissage
- ✓ Pour applications industrielles et artisanales
- ✓ 22 couleurs disponibles

Code MO8200



PRIMOL PLUS est un fond imprégnant à base de résines et d'huiles naturelles, spécialement conçu pour la protection du bois, et notamment du parquet. Son utilisation, combinée au produit GREENOL PLUS et aux produits d'entretien de la ligne Oli Carver, donne aux surfaces une **bonne résistance à l'usure et d'excellentes résistances chimiques**. Il exalte par ailleurs l'aspect "chaleureux" du bois à l'état naturel, sans former de pellicule visible à la surface.

PRIMOL PLUS pénètre en profondeur dans le bois, tandis que la finition GREENOL PLUS donne une protection superficielle très résistante, qui repousse la saleté. Cette combinaison de produits permet de nourrir efficacement le bois, en le protégeant en même temps contre l'usure et les agents chimiques domestiques.

PRIMOL PLUS est adapté à des **applications artisanales** sur des parquets nouveaux ou anciens, poncés à neuf, pré-poncés ou éventuellement brossés, comme à des **productions industrielles** de parquet prêt à poser.

PRIMOL PLUS est disponible en 22 variantes différentes (voir nuancier). Toutes les variantes peuvent être mélangées entre elles et être modifiées à volonté, selon l'intensité et la tonalité de la couleur souhaitées, avec l'ajout de OILPAST (pâtes colorées concentrées, voir FICHE TECHNIQUE).

L'application de PRIMOL PLUS **doit toujours être suivie** par celle de GREENOL PLUS.

PRIMOL PLUS utilisé avec GREENOL PLUS selon les rendements conseillés permet d'atteindre l'**Euroclasse Cfl-s1** pour le marquage CE (norme UNI EN 14342) du parquet huilé sur ligne industrielle (Rapport de CLASSIFICATION 0369/DC/REA/14_2).

APPLICATION

APPLICATION ARTISANALE SUR GRANDES OU PETITES SUPERFICIES

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Poncer la surface en éliminant toute trace d'huile, cire ou vernis et utiliser l'un de nos liants pour mastic pour l'éventuel rebouchage et lissage du parquet. Après avoir passé le papier de verre (utiliser un grain de #100-120), éliminer la poussière produite avec l'aspirateur et un chiffon antistatique.
- Avant d'appliquer le produit, bien agiter le bidon de PRIMOL PLUS pour obtenir une distribution optimale des substances opacifiantes et des pigments.

GRANDES SUPERFICIES

CYCLE D'APPLICATION 1

- En couche fine, et en respectant le rendement indiqué, appliquer PRIMOL PLUS avec une spatule (type spatule Carver AC 7610) ou un chiffon, un pinceau ou un rouleau (conseillé rouleau AC7553). En cas d'application avec un pinceau ou un rouleau, retirer après 10 minutes l'excès éventuel de produit non absorbé par le bois avec un chiffon ou une spatule en caoutchouc polyuréthânique.
- Après 20/30 minutes, passer la monobrosse (à basse vitesse) avec un disque Pad Blanc/Vert pour uniformiser l'application.
- Après 4 heures, si nécessaire, passer la monobrosse munie d'un pad blanc pour éliminer les traces d'huile présentes dans les jointures et les nœuds du bois.

CYCLE D'APPLICATION 2

- Verser un peu de produit directement sur la surface et étaler uniformément en utilisant la monobrosse avec un pad blanc/vert (en alternative, vous pouvez poser le pad sur le sol, enlever la partie centrale et verser le produit dans le trou).
- Après 4 heures, si nécessaire, passer la monobrosse munie d'un pad blanc pour éliminer les traces d'huile présentes dans les jointures et les nœuds du bois.

PETITES SURFACES

CYCLE D'APPLICATION

- Verser une petite quantité de produit directement sur la surface à traiter, en l'étendant en couche très fine avec un chiffon ou une spatule.
- Après 20-30 minutes, repasser la surface avec un chiffon ou un pad vert/blanc pour uniformiser l'application.

FINITION À L'HUILE : Après 24 heures, appliquer la finition GREENOL (voir FICHES TECHNIQUES relatives pour plus d'informations) ; si le PRIMOL PLUS utilisé est coloré, il est conseillé d'ajouter entre 1 et 5 % de produit dans la finition.

Si vous souhaitez obtenir des teintes vives, il faut laisser le pore du bois très ouvert, appliquer uniformément le produit en tamponnant avec un chiffon, et ne pas effectuer les passages du pad blanc/vert afin de ne pas éliminer une partie de la coloration.

APPLICATION INDUSTRIELLE

Pour toute information sur les applications industrielles de PRIMOL PLUS, veuillez contacter notre service d'assistance technique.

AVERTISSEMENTS

- Bien agiter le bidon avant application (**surtout pour les versions colorées**).
- Avant l'application du produit, il est conseillé de mettre la surface à traiter et le produit à une température ambiante non inférieure à +15 °C.
- **Quelle que soit la méthode choisie pour l'application, il est nécessaire que les huiles aient bien pénétré, conformément aux rendements conseillés. À la fin du cycle, le produit doit avoir été complètement absorbé par le bois.**
- **Une couche trop abondante peut créer des problèmes de séchage, surtout au niveau des joints et des nœuds.**
- Le grammage et les temps de séchage dépendent étroitement du type de bois qui est traité. Plus sa capacité d'absorption est importante, plus le grammage est majeur et plus le séchage de la surface est rapide.
- **Modification couleur originale avec l'utilisation d'autres PRIMOL PLUS** : il est possible d'ajouter aux PRIMOL PLUS d'autres PRIMOL PLUS, neutres ou dans d'autres versions colorées, sans aucune limite de quantité.
- **Modification couleur originale avec l'utilisation d'OILPAST** : il est possible d'ajouter aux PRIMOL PLUS les pâtes OILPAST jusqu'à un maximum de 10 % du contenu total.
- L'ajout de OILPAST ralentit le séchage du PRIMOL PLUS.
- Pour obtenir l'Euroclasse Cfl-s1, il est nécessaire d'appliquer un grammage de 80-90g/m² (PRIMOL PLUS + GREENOL PLUS avec l'application de plusieurs couches).
- **Après emploi, les chiffons et les papiers imprégnés de produits doivent être immersés dans l'eau avant d'être jetés, afin d'éviter les phénomènes d'auto-combustion.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %)

Aspect version neutre	Liquide brun transparent
Aspect versions colorées	Liquide coloré
Viscosité	20" F4 ± 2" F4
Poids spécifique	0.87 ± 0,01
Temps d'imprégnation	20-30 minutes
Recouvrable après	24 h
Trafic léger après	24 h
Séchage complet	10-15 jours
Rendement moyen par couche	15-20 m ² /litre
Nettoyage des outils	DILUENTE LINOLUX / DILUENTE LAVAGGIO

Ne pas jeter les résidus dans la nature ou les égouts !
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d'origine non ouvert.

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d'emploi du produit échappent à tout contrôle de notre part.